

**CIFRE GROUP™****zenon**www.cifreceramica.com

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10 · 12200 Onda, Castellón (Spain)

Apdo. Correos Nº350, 12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Tel./Phone: +34 964 50 69 69 | Fax: +34 964 52 15 93 | cifre@cifreceramica.com

CIFRE CERAMICA, S.L. : Inscrita en el registro mercantil de Castellón

| T. 477 · L. 44 Secc. G. F. 122 · H. CS1184 | Inscripción 1ª en fecha 22-04-1991 |

CIF: B12284634 · VAT ES Nº B-12284634.

FICHA TÉCNICA/TECHNICAL SPECIFICATIONS**MODELO: SERIE OXFORD**

FAMILIA/ FAMILY	GRUPO DE ABSORCIÓN / ABSORPTION GROUP	FORMATO/ FABRICATION SIZE
PORCELÁNICO/PORCELAIN	Bla	225x900 mm

**TOLERANCIAS DE DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL (UNE-EN ISO 10545-2)
FACIAL DIMENSIONS RANGE AND SURFACE QUALITY (UNE-EN ISO 10545-2)**

CALIBRE CENTRAL/CENTRAL SIZE	NOMENCLATURA / NOMENCLATURE MEDIDA (mm) / SIZE (mm)	900
ESPESOR/THICKNESS (mm)		8,5
Longitud y anchura: desviación admisible en % de la medida de cada baldosa (2 o 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (W) / Length and Width average (2 or 4 sides): Maximum deviation with respect fabrication size (W)		LC: ± 0,23% LL: ± 0,07%
Espesor / Thickness deviation		± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of sides		LC: ± 0,27% LL: ± 0,16%
Ortogonalidad / Orthogonality		LC: ± 0,27% LL: ± 0,16%
Planitud de la superficie / Flatness	Curvatura central / Centre Curvature	CC: -0,08% CV: +0,16%
	Curvatura lateral / Edge Curvature	LC: CC -0,23% CV: +0,4% LL: CC -0,08% CV: +0,16%
	Alabeo / Warp	± 0,16 %
Aspecto superficial / Surface Quality	Mínimo 95 % de las piezas deben estar libres de defectos visibles que pudiesen perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosas / At least, 95 % of the tiles must be visible defect free	

PROPIEDADES FISICAS / PHYSICAL PROPERTIES

Absorción de agua / Water absorption		<0,5 %	ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S) / Breaking Strenght (S)		>1300 N	ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2) / Flexural tensile strenght (N/mm2)		>35	ISO 10545-4
Resistencia al impacto por medición del coef. de restitución / Impact resistance. Measurement of the coefficient of Restitution		0,81-0,85	ISO 10545-5
Resistencia a la abrasión superficial PEI/ Resistance to superficial abrasion			ISO 10545-7
BLANCO		4	
CANUS, PERLA, NOGAL, ROBLE		3	
WENGUE		2	
Dilatación térmica lineal de 20°C a 100°C / Linear thermal expansion between 20°C and 100°C			ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico / Thermic shock resistance		CUMPLE/PASSED	ISO 10545-9
Dilatación por humedad / Moisture expansion			ISO 10545-10
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		CUMPLE/PASSED	ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Durability: Freeze - thaw cycle		CUMPLE/PASSED	ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial- Mohs /Scratch hardness according to Mohs		7	EN-101
Resistencia al deslizamiento/Slipperness	Péndulo / Pendulum	Clase 1 (15<Rd≤35)	UNE - ENV 12633:2003
	Rampa / Inclined platform		DIN 51130
	Andar descalzo / Barefoot areas		DIN 51097

PROPIEDADES QUIMICAS / CHEMICAL PROPERTIES

Resistencia a las manchas / Resistance to staining	CUMPLE/PASSED	ISO 10545-14
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina / Resistrance to chemicals and pool treatment products	GA	ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración / Resistance to High concentration acids and bases	GHA	ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración / Resistance to Low concentration acids and bases	GLA	ISO 10545-13

Fecha: 07/09/2018


CIFRE CERAMICA, S.L.
 B-12284634
 Apdo. 350 - 12540 VILLAPREAL (Castellón)
 Tel. 964 50 69 69 - Fax 964 52 15 93